

# AEROKLER

## QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo



### Aplicaciones

Repotaje de aviones en tierra con keroseno o combustible petrolífero, con un contenido en aromáticos < al 50 %.  
Descarga de combustible a presión.

### Ventajas

- n Aceptada por las principales compañías petrolíferas.
- n Tubo de alta resistencia que no contamina el combustible.
- n Bajo pedido se suministra con racores en latón estañado y abrazaderas en aluminio estampado.
- n Los conjuntos se prueban individualmente y se suministran con el correspondiente certificado.
- n Ligera, flexible y resistente a la abrasión.

### Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR, resistente al queroseno, negro, liso.  
Armadura : hilos sintéticos.  
Revestimiento : CR, resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, bandelado.  
Temperadura : - 40 °C a + 100 °C.  
Propiedades eléctricas : revestimiento semi conductor,  $10^9 \text{ } \Omega/\text{lg} < R < 10^{10} \text{ } \Omega/\text{lg}$ .  
Estándar y certificaciones :  
EI 1529/C, ISO 1825:2010.

### Informaciones complementarias

Bajo pedido se suministran las longitudes montadas.  
Depresión máxima 0.15 bar : la manguera mantiene el 80 % de su diámetro interior original según EI 1529/C y ISO 1825:2010 .

## AEROKLER

22/05/2012

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m
19	6.00	± 0.5	31.0	± 1.0	20.0	80	0.15	90	0.55	20	0060577	120
										30	5500067	n
										40	0060578	n
25	6.25	± 0.5	37.5	± 1.0	20.0	80	0.15	115	0.68	30	0060592	n
										40	0060593	n
32	6.25	± 0.5	44.5	± 1.0	20.0	80	0.15	140	0.86	30	0060594	n
										40	0060595	n
38	6.50	± 0.5	51.0	± 1.0	20.0	80	0.15	180	1.04	30	0060596	n
										40	0060597	n
50	8.00	± 0.75	66.0	± 1.5	20.0	80	0.15	215	1.78	30	0060610	n
										40	0060611	n
63	8.50	± 0.75	80.0	± 1.5	20.0	80	0.15	230	2.2	30	0060600	n
										40	0060601	n
75	8.00	± 0.75	91.0	± 1.5	20.0	80	-	230	2.53	30	0060602	n
										40	0060603	n
100	11.00	± 1.0	122.0	± 2.0	20.0	80	-	345	4.52	30	0060604	n
										40	0060605	n

Marcado



y en relieve : TRELLEBORG - AEROKLER - EI 1529/C - ISO 1825:2010 - C/ - ND - WP 20 bar - mes/año - batch number

